

Pflegeanweisung für versiegelte Holzfußböden gemäß DIN 18356 und DIN 18367

Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat Kiehl-Parkettin-Konzentrat

KIEHL
die saubere Lösung

Seite 1 von 2

Stand 10.11.2008
www.kiehl-group.com



Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle versiegelten Holzfußböden gemäß *DIN 18 356 – Parkettarbeiten* und *DIN 18 367 – Holzpflasterarbeiten*.

Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung besitzt die Oberfläche des Holzes einen Schutz und ist daher weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser.



Benötigte Reinigungs- und Pflegemittel:

Die Oberflächen aller Fußböden unterliegen, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege zum Werterhalt erforderlich, die mit den Produkten **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** und **Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat** durchgeführt wird.

Reinigungs- und Pflegemaßnahmen

Basispflege / Einpflege

Es ist zu empfehlen den Bodenbelag nach der Bauschluss-, Grundreinigung oder bei Bedarf, z.B. bei unschöner Optik durch Begehspuren einzupflegen. Durch die Pflege wird die Schmutzanhaftung verringert, der Belag gegen mechanische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Vor der Pflegemaßnahme ist eine Reinigung mit **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** durchzuführen (vgl. Unterhaltsreinigung). Zur Einpflege des Parkettbodens wird 1 Dosierung (25ml) **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** zu 0,5 Liter kaltem Wasser gegeben. Reinigungstextil in Reinigungslösung tauchen und anschließend gründlich auspressen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen. Pflegemittel in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf dem Belag verteilen. Wichtig ist ein gleichmäßiger Auftrag, um Matt-Glanzstellen zu vermeiden. Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche kann zur Schädigung der Oberfläche führen.

Unterhaltsreinigung

Vor der Feuchtreinigung sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger zu entfernen. Häufig wirken diese Verschmutzungen wie Schmirgelpapier und sind deshalb umgehend zu entfernen. Zur Entfernung von anhaftendem Schmutz wird die Unterhaltsreinigung im Feuchtwischverfahren durchgeführt. Dazu werden 1 Dosierung (25ml) **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** zu 8 Liter Wasser gegeben. Reinigungstextil in Reinigungslösung tauchen und anschließend gründlich auspressen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen. Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche können zur Schädigung der Oberfläche führen. Nachwischen mit einem trockenen Reinigungstextil nimmt zusätzlich noch den Restschmutz auf und minimiert die Gefahr von Schäden von zu viel Nässe.

Unterhaltspflege

Vor der Unterhaltspflege mit **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger zu entfernen. Zur Auffrischung des angegriffenen Pflegefilms wird die Unterhaltspflege im Feuchtwischverfahren durchgeführt. 1 Dosierung (25ml) zu 8 Liter kaltem Wasser geben. Bezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auspressen und Fläche wischen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen. Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche kann zur Schädigung der Holzoberfläche führen.

Spray-Cleanern

Das Spray-Cleanern ist durchzuführen, wenn sich unansehnliche Schichten durch das Pflegemittel aufgebaut haben oder wenn sich festanhaftender Schmutz durch die obengenannte Unterhaltsreinigung

**Pflegeanweisung für versiegelte Holzfußböden
gemäß DIN 18356 und DIN 18367**



Seite 2 von 2

**Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat
Kiehl-Parkettin-Konzentrat**

Stand 10.11.2008
www.kiehl-group.com

nicht mehr entfernen lässt. 1 Dosierung (25ml) **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** auf 0,5 Liter Wasser geben. Pflegefilm bis 5m² Bodenfläche mit der Lösung sparsam besprühen. Mit einer Einscheibenmaschine (150U/min – 400U/min) mit rotem Pad, auf der Bodenfläche zügig verarbeiten, so dass ein gleichmäßig feuchter Film entsteht. Dabei wird der Schmutz gelöst und vom Pad aufgenommen. Das Pad rechtzeitig gegen ein sauberes austauschen! Stehende Nässe auf der Oberfläche kann zur Schädigung der Oberfläche führen.

Häufigkeit der Reinigungs- und Pflegemaßnahme				
Beanspruchung	Basispflege (Kiehl-Parkettin 1 Dosierung auf 500ml Wasser)	Unterhalts- reinigung (Kiehl-Parketto- clean-Konz.)	Intervallpflege (Kiehl-Parkettin 1 Dosierung auf 8 Liter Wasser	Sprayreinigung (Kiehl-Parkettin 1 Dosierung auf 500ml Wasser)
Normale beanspruchte Böden, z. B. Wohn-, Schlafräume	Nach Bedarf	Nach Bedarf, mindestens einmal pro Woche	Je nach Beanspruchung, alle 2-4 Wochen	Je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden z. B. Korridore, Treppen, Büros	Nach Bedarf	Nach Bedarf, mindestens einmal täglich	Je nach Beanspruchung, mindestens 1 mal pro Woche	Je nach Beanspruchung oder alle 6-12 Monate
Sehr stark beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Geschäfte, Schulen, Kasernen, etc.	Nach Bedarf	Nach Bedarf, mindestens einmal täglich	Je nach Beanspruchung, alle 2-3 Tage	Je nach Beanspruchung oder alle 3-6 Monate

Hinweis:

- Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen schonend behandelt wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Eine volle Beanspruchung sollte erst nach 14 Tagen erfolgen. Vorschriften der Hersteller beachten.
- In den ersten Wochen nur behutsam, trocken reinigen und keine Teppiche legen. Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für Holzfußböden geeignet sein.
- Ist durch die Sprayreinigung die gewünschte Oberfläche nicht herzustellen, muss die Oberfläche mit der Trockenreinigung überarbeitet werden.
- Im Eingangsbereich müssen ausreichend große Schmutzfangschleusen vorhanden sein.
- Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen weichmacherfrei sein.
- Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen Typ W nach DIN EN 12529 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.
- Holzböden nie mit Stahlwolle, abrasiven Scheuermitteln oder Schleifmitteln behandeln.
- Ab einer mittelstark beanspruchten Oberfläche empfiehlt es sich die Reinigungs- und Pflegemaßnahmen voneinander zu trennen und die Oberflächen vor den Pflegemaßnahmen mit Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat zu reinigen.
- **Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20-22 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50%-60% ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.**